

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR

MĚSTO ALBRECHTICE (OKRES BRUNTÁL),
SLOUP SE SOCHOU SV. ANNY SAMOTŘETÍ



I. LOKALIZACE PAMÁTKY

1. okres: Bruntál
2. obec: Město Albrechtice
3. adresa: parcela číslo 1341/1 v k. ú. Město Albrechtice
4. bližší určení místa popisem: na západní straně náměstí
5. rejstříkové číslo památky v ÚSKP: 22062/8-130
6. název památky: sloup se sochou sv. Anny Samotřetí

II. ÚDAJE O PAMÁTCE

1. autor: neznámý
2. sloh / datování: barok / 1719
3. materiál / technika: pískovec / sekání
4. rozměry: výška 6 m
5. předchozí známé restaurátorské zásahy: 1957, 1996-7 Werkmann Ladislav

III. POPIS PAMÁTKY

Asi šest metrů vysoký pískovcový sloup se sochou sv. Anny Samotřetí, umístěný na centrálním náměstí města. Hranolový podstavec na trojstupňové podestě vynáší vysoký sloup se sochou. Podstavec je po stranách opatřen vpadlými poli, tři z nich s nápisy. Hladký sloup s jednoduchou čtvercovou patkou a prstencem ve spodní části je ukončen hlavicí s vejcovcem a perlovcem, pod kterým obíhá žlábkovaný pás a jednoduchý prstenec. Hlavice sloupu vynáší profilovanou čtvercovou krycí desku se sv. Annou. Sv. Anna stojí ve středu uzavřené kompozice, na pravé ruce drží sedícího polonahého Ježíška, pravou ruku pokládá na záda prostovlasé Marii. Marie je natočena tělem ke sv. Anně a dívá se na ni, pravou rukou se dotýká Ježíškova boku, levou má zvednutou a zalomenou k hrudi. Hlava sv. Anny je mírně nakloněna na pravou stranu směrem k Marii. Sedící Ježíšek natahuje k Marii levou ruku, pravou má pokrčenou v lokti. Drapérie je řasená v mísovitých záhybech na bocích sv. Anny a Marie.

Nápis na přední straně podstavce:

GLORIA
SIT VT HONOR
DEO MAGNO
IN PAR VVLO
CHRISTO
IHS

Nápis na pohledově pravé straně podstavce:

BEWAHRE HIN
ALLZEIT
OLBERS DORFF
HEILIGE MVTTER
ANNA

Nápis na pohledově levé straně podstavce:

VIRGO
MARIA TIBI RESONANT
PER SAE CVLA
LAVDES
SVSCIPIENS MISEROS
DIVA PVELLA
PARENS
RIA
MARIA

IV. POPIS STAVU PAMÁTKY – NÁLEZOVÁ PRŮZKUMOVÁ ZPRÁVA

Při průzkumu bylo zjištěno, že se památka nachází v narušeném stavu.

Stav kamenného materiálu – díly památky zhotovené z jemnozrnného pískovce maletínského typu vykazují povrchové narušení horniny v podobě četných drobných defektů.

Stav tmelů starších opravných zásahů – tmely jsou převážně výrazné tmavších odstínů oproti originálu.

Chybějící části modelace - památka je po celém povrchu narušena ztrátou drobných částí modelace.

Znečištění – celkové znečištění tmavými depozity z ovzduší. Lokálně porost řasy a lišejníků.

Zbytky povrchových historických úprav – nejsou viditelné. Pouze monochromní tmavé zvýraznění textů.

Zasolení – na památce nejsou viditelné stopy po narušení zasolením a výkvěty solí.

V. NÁVRH POSTUPU PRACÍ

Navrhuji provedení opravného zásahu na místě z vystavěného lešení.

1. čištění a odstranění nevhodných doplňků: Tmavé deposity z ovzduší na povrchu modelace kamene budou odstraněny, včetně biologických nečistot. Krusty budou zprůchodněny. Čištění bude provedeno šetrně (ne na kámen) se zachováním drobných zbytků nečistot v pórech kamene. Doplňky, které budou pevně ukotveny k originálu, nebudou odstraněny, ale pouze přizpůsobeny podle potřeby tvarem a barvou původnímu povrchu.
2. konsolidace a injektáž: Zpevnění narušeného kamene a injektáž prasklin bude provedena materiálem na bázi organokřemičitanů, případně vápenným systémem Ledan. Odlomené části budou slepeny epoxidovým lepidlem se zajištěním nerezovou, případně sklolaminátovou armaturou.
3. doplnění chybějící modelace: K doplnění chybějící modelace bude použito umělého kamene na minerální bázi. Tmely budou přizpůsobeny originálnímu materiálu zrnitostí, barvou a strukturou. Tmel bude měkčí než doplňovaný povrch původního kamene. Na spárování bude použita probarvená vápenná malta.
4. barevné sjednocení: Doplňky a rušivě působící detaily budou opticky sceleny k originálu vápennou lazurou Prodexor.
5. závěrečná povrchová úprava: Povrch kamene bude na závěr biocidně ošetřen a opatřen hydrofobizačním nátěrem k ochraně proti povětrnostním vlivům.

VI. PŘEHLED NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ

- biocidní ošetření – algicidní přípravek - BFA – Entferner Remmers
- čištění kamene – pastózní, slabě kyselý čistič pro odstranění síranových povlaků – Fassadenreiniger-Paste Remmers
- zpevnění kamene – silikonový zpevňovací prostředek v methylethylketonu – SCH 07 Fixasil OH Stachema
- lepení, spojování dílů – epoxidové lepidlo CHS1200 a silikátové plnivo, nerezová ocel, sklolaminátové tyče
- tmelení pískovce a spárování – minerální tmel – umělý pískovec s obsahem detritického pískovce a minerálních příměsí, disperze Sokrat 2804
- lazurní barevné sjednocení – probarvená vápenná mikromalta – Prodexor-K Strasservil
- hydrofobizace – siloxanový oligomer v lakovém benzínu – SCH 05 Repesil Stachema

V Lednici dne 25. 11. 2018

Vypracoval:



FRANTIŠEK PAVŮČEK
restaurátor
Nejdek 51, 691 44 Lednice
DIČ: CZ6111010895



Současný stav památky.



Stav podstavce.



Stav podstavce.



Stav podstavce.



Stav podstavce.



Současný stav sochy.